

ULTRAFIJADOR AL AGUA

FICHA TECNICA

Descripción del Producto

Es un producto formulado con emulsiones acrílicas de gran penetración, para ser usado en interiores o exteriores como base acondicionadora de superficies de mampostería, ladrillo, fibrocemento, revoques, yeso o a la cal, etc. Se utiliza para emparejar la absorción en superficies corregidas con enduido o morteros, fijar superficies de mampostería nueva y ladrillos a la vista. Es resistente a la alcalinidad, antihongos y es antihumedad.

Propiedades

Color	Transparente
Volumen Sólidos	Aprox. 12%
Peso Específico	Aprox. 1.0 gr/ml
Almacenamiento	2 años
VOC	no corresponde
Viscosidad	70 ± 3 UK (a 25°C)

	Película seca por mano (μ)	Rendimiento Teórico (m ² /l)
Rango	10 – 20	12 – 6
Recomendado	15	8

Datos de Aplicación

Presión para Airspray Presión: 3 – 4 bar.
Tamaño del pico: 0.5 - 1.0 mm.
Volumen de dilución: 50 - 100%

Rodillo/Pincel Fácil de pintar y aplicar. Dilución: 50-100%

Diluyente/Limpieza Agua

Condiciones Humedad: debajo de 90 % RH
Temperatura de la pintura antes de aplicar: min: 5°C, máx.: 35°C.
Temperatura del Substrato: min: 1°C, máx.: 35°C.
La temperatura del substrato tiene que estar al menos de 3°C por encima del punto de rocío.

Preparación de la superficie:

Superficies Nuevas: Eliminar el polvillo que pueda haber quedado en la pared empleando un cepillo de cerdas y un trapo humedecido con agua. Dejar secar y aplicar una mano de Ultrafijador diluido.

Superficies Viejas: Remover la pintura vieja, desprendida, suelta, descascarada, agrietada o ampollada, por medio de arenado, cepillo eléctrico, cepillo de alambre y/o espátula. Luego proceder como para superficies nuevas. En caso de superficies muy engrasadas, lavar con agua y detergente. Enjuagar y dejar secar bien antes de aplicar.

Tiempo de Secado

Temperatura Substrato	Secado al tacto	Secado Duro	Secado para repintado	
			Mínimo	Máximo
23 °C	20 minutos	4 horas	4 horas	Indefinido

Sistema de Pintura Recomendado

Ultrafijador al agua

1-2 x 10/15 μ de película seca.

Salud y Seguridad

Observe las notas de precaución en las etiquetas del contenedor. Hay disponible una hoja de datos de seguridad sobre preguntas y regulaciones de seguridad nacional o local. Se entiende que este producto debe ser manipulado por aplicadores profesionales.

Como regla general, evite el contacto con la piel y los ojos, mediante el uso de overoles, guantes, antiparras, máscara, etc.

En caso de derrame sobre la piel, ésta debe limpiarse inmediatamente con agua tibia y jabón, o con un limpiador industrial adecuado. Los ojos deben limpiarse con agua, y recibir atención médica inmediatamente.

La aplicación con spray debe llevarse a cabo bajo las condiciones de una buena ventilación. Evitar la inhalación de vapores de pintura, mediante el uso de una máscara de aire.

Aclaración

La información suministrada en la hoja de seguridad se basa en nuestro conocimiento. Sin embargo, no podemos tener control sobre la calidad o condición del sustrato u otros factores que puedan afectar el uso y la aplicación de este producto. Por lo tanto, no podemos aceptar ninguna responsabilidad sobre lo que surja del comportamiento del producto, o por cualquier daño o pérdida proveniente del uso del mismo.